

## СМОЛА СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕФТЕПОЛИМЕРНАЯ

Представляет собой продукт термической сополимеризации фракции жидких продуктов пиролиза С9. Марка А предназначена для производства олифы, строительных красок и в качестве пленкообразующих веществ. Марка Б используется в качестве компонента клеевых композиций для обувной промышленности и как пленкообразующий компонент в производстве лакокрасочных материалов.

Технические условия: ТУ 2451-089-05766801-99

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ		МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	
	МАРКА А	МАРКА Б		
	Высший	Сорт 1		
Температура размягчения, °С, не ниже	95	85	85	ГОСТ 11506 и п. 4.2 ТУ
Цвет по йодометрической шкале, мг J <sub>2</sub> /см <sup>3</sup> , не более	25	100	500	п. 4.3 ТУ
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,5	1,0	-	п. 4.4 ТУ
Кислотное число, мг KOH / г, не более	-	-	1,0	п. 4.5 ТУ
Растворимость в двойном объеме ксилола и уайт-спирита 1:1	Полная	Полная	-	п. 4.6 ТУ
Совместимость с растительным маслом	Полная	Полная	-	п. 4.7 ТУ

**Форма выпуска:** Куски неправильной формы от светло-желтого до темно-коричневого цвета.

**Упаковка:** Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса затаренного продукта при упаковке в бумажные мешки составляет 25±1 кг, при упаковке в полипропиленовые - 30±1 кг.

**Транспортировка:** Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

**Хранение:** Хранить в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -40°C до +40°C. Допускается хранение в упакованном виде на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, или под навесом. Не допускается хранение в одном помещении с легковоспламеняющимися или самовозгорающимися веществами.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предполагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.